

Felhasználási útmutató

A RIGIPS rendszer legszükségesebb tartozékai

Rigips építőlemez RB

vtg mm	standard hossz cm	standard szél cm
9,5	200,275	120
12,5	200,250, 275,300	120

súly: 9,5 cca. 8,3 kg/m²
12,5 cca. 10,7 kg/m²

A hátoldali bélyegző kék színű.

Rigips impregnált építőlemez RBI

vtg mm	standard hossz cm	standard szél cm
12,5	200,275	120

súly: 12,5 cca. 12,2 kg/m²

A karton zöld színű.
A hátoldali bélyegző kék színű.

Rigips tűzgátló építőlemez RF

vtg mm	standard hossz cm	standard szél cm
12,5	200, 275, 200,	120
15,0		120

súly: 12,5 cca. 11,0 kg/m²
15,0 cca. 13,3 kg/m²

A hátoldali bélyegző piros színű.

Rigips tűzgátló impregnált építőlemez RFI

vtg mm	standard hossz cm	standard szél cm
12,5	200	120

súly: 12,5 cca. 12,2 kg/m²

A karton zöld színű.
A hátoldali bélyegző piros színű.

RI-KOMBI alapozó

Rigips lapok és erősen nedvszívó felületek alapozásához. Az alapozandó felületeknek tisztának, száraznak, pormentesnek kell lennie.

Anyagszükséglet: 100g/m².

A felület szívóhatásától függően vízzel hígítható 1,2-1,5 arányban, oldószermentes.

Száradási idő: 24 óra.
Tárolás: száraz, hideg, fagymentes helyen.

Csomagolás: 15 kg-os edényben.

Szavatosság: A gyártástól számított 3 hónap.



Biztonsági alapozó

Kiegészíti a kihézagolt RIGIPS gipszkarton felületet nedvszívó hatását, festés, tapétázás, hidegburkolás előtt. Az alapozandó felületeknek tisztának, száraznak, pormentesnek kell lennie.


Anyagszükséglet: 250 g/m².

Száradási idő: 4-5 óra.

Tárolás: hideg, fagymentes helyen.

Csomagolás: 3 kg-os edényben.

Szav.: A gyártástól számított 3 hó.



Rigips ragasztógipsz

Rigips gipszkarton és kasírozott gipszkarton lapok felragasztásához, szárazvakolatként.

Felhasználás: A zsák tartalmát kb. 24 liter vízbe szórjuk, 5 percig állni hagyjuk, majd keverőgéppel egyenletesen átkeverjük. A megkevert anyag kb. 45 percen keresztül bedolgozható. A ragasztott felületek tisztá-

nak, száraznak, pormentesnek kell lennie. Erősen nedvszívó felület esetén RI Kombikontakt alapozás szükséges.

Csomagolás: 40 kg-os zsákban.

Szavatosság: A gyártástól számított 3 hónap.

Rigips Vario glettelőgipsz

Hézagerősítő csikkal ellátott és az azal nem rendelkező kapcsolatok hézagolásához.

Felhasználás: Az igények mértékétől függően, tiszta vödörbe kb. 2,5 L vízbe szórjuk az 5 kg hézagológipszet. Az anyagot kézzel vagy géppel egyenletesen átkeverjük.

A megkevert anyag kb. 30 percen keresztül bedolgozható.

Csomagolás: 5 kg-os zsákban.

Szavatosság: A gyártástól számított 3 hó.



Rigips Super hézagoló gipsz

A hézagerősítő csikkal ellátott kapcsolatok elő és utóhézagolásához.

Felhasználás: az igények mértékétől függően, tiszta vödörbe kb 2,5 L vízbe szórjuk az 5 kg hézagológipszet. 3 perc várakozás után az anyagot kézzel vagy géppel egyenletesen átkeverjük. A megkevert anyag kb. 30 percen keresztül bedolgozható.


Csomagolás: 5 kg-os zsákban.

Szavatosság: A gyártástól számított 3 hó



Rigips hézagerősítő csik

Üvegszálból 25 m tekercsben vagy különleges papírból 23/75/150 m




Csatlakozó szivaccscsik

Egyoldalon vagy kétoldalon öntapadó, az UW profilokhoz illeszthetően.

Egyoldalon öntapadó szélesség 50,75,100 mm

30 m tekercsekben



Rigips gyorscsavarok

212 típus minimális hosszak mm-ben

burkolat vtg	fém	fán
10,0 mm	25	35
12,5 mm	25	35
15,0 mm	25	35
2x12,5 mm	35	55
20,0 mm	35	45
25,0 mm	35	55
2x15,0 mm	45	55

Alumínium élvédősín

Pozitív sarkok élképzéséhez, beglettelve 25x25 mm

Hossz: 2,50 és 3,00 m



Rigips falprofilok

Horganyzott acéllemez

UW profilok

sz	m
UW 30	30 30
UW 50	50 40
UW 75	75 40
UW 100	100 40

Standard hosszak: 400 cm, 300 cm



CW profilok

sz	m
CW 50	48,8 50
CW 75	73,8 50
CW 100	93,8 50

Standard hosszak:

0,6 mm vtg.

50/50/50 mm:	275,300,350 cm
50/55/50 mm:	275,300,350 cm
50/75/50 mm:	250,260,275,300, 350,400 cm
50/100/50 mm:	275,300,350,400 cm



Rigips mennyezeti profil CD profil

60x27 mm horganyzott acéllemez, vtg 0,60 mm



Állítható heveder

UW 50 falprofilhoz

CD profilhoz

és léchez

illeszkedően (m)

h = 30, 60

vagy 90 mm

